



بيتروكاس تونس

PETROCHEM TUNISIA

FICHE TECHNIQUE DU CIMENT CEM I 42,5 N

EXIGENCES CHIMIQUES :

PERTE AU FEU	$\leq 5 \%$
RESIDUS INSOLUBLES	$\leq 5\%$
SO ₃	$\leq 3,5 \%$
CHLORURE	$\leq 0,10 \%$

EXIGENCES MECANIQUE ET PHYSIQUES :

RESISTANCES A LA COMPRES.	2 JOURS	≥ 10
(Mega Pascal)	28 JOURS	$\geq 42,5$
DEBUT DE PRISE (min)		≥ 60
EXPANSION (mm)		≤ 10