



# بيتروكاس تونس

## PETROCHEM TUNISIA

### FICHE TECHNIQUE DU CIMENT CEMI 42,5 HRS

#### EXIGENCES CHIMIQUES

PERTE AU FEU	≤ 5,00 %
RESIDUS INSOLUBLES	≤ 0,75 %
SO <sub>3</sub>	≤ 3,50 %
CHLORURE	≤ 0,10 %
MgO	≤ 4,00 %

#### EXIGENCES MECANIQUES ET PHYSIQUES

RESISTANCES A LA COMPRES.	2 JOURS	≥ 10
(Mega Pascal)	28 JOURS	≥ 42,5
DEBUT DE PRISE (min)		≥ 60
EXPANSION (mm)		≤ 10